

Granulats : 0/20 recyclé à 1.5% de chaux

Utilisateur : Client


Péetrographie : Recyclée Mixte

Elaboration : Traité à la chaux

Contrôleur	Techniconseil Traverse de Rouve 83330 Le Beausset
Prélèvement n° B3303006	15/02/2013
Classe granulaire	0/20 mm
Origine	Sur Stock
Fait par	RD
Référence	
Observations internes	Matériaux classé B5 suivant la norme NFP 11-300
Observations	

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	Val.théo.	U	Norme
Teneur en eau par séchage en étuve venti (W)		5.8 %				EN 1097-5
Valeur au bleu de Sol (VBS)		0.400 %				NFP 11-300

Tamis (mm)	Minimum	%tamisat	Maximum	Incertitude	Val.théo.
31.500		100.00			
20.000		96.00			
16.000		87.00			
14.000		82.00			
10.000		72.00			
8.000		68.00			
6.300		64.00			
5.000		60.00			
4.000		56.00			
2.000		47.00			
1.000		41.00			
0.500		35.00			
0.250		29.00			
0.125		21.00			
0.080		17.40			


Roland DESSEUX
